



家蚕繭層を利用したつむぎ生糸の製造方法

つむぎ生糸製造に適した煮繭条件は、繭を炭酸水素ナトリウム 0.3%、マルセル石鹼 0.3%の96 水溶液中で生繭は80分、乾繭は100分処理する。

糸つむぎは繭層の内側から糸口を取り出して電動つむぎ車を用い、目的の太さに引き延ばし、綾りをかけながらポビンに巻き取る。



写真1：電動つむぎ車による糸つむぎ



写真2：製造された各種つむぎ生糸



写真3：つむぎ生糸で作られた製品